

SANITÄR FUGENDICHT 450

Hochwertiger Silicondichtstoff – Acetatsystem

Basis: Acetat System
Shore Härte: ~ 25 (A DIN 53505)
Spezifisches Gewicht: ~ 1,02 transparent und färbig
Zul. Fugenbewegung: ~ 25%
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +180° C
Hautbildungszeit: ~ 20 Minuten
UV- und witterungsbeständig

Eigenschaften

SANITÄR FUGENDICHT 450 zeigt beste Haftung auf allen gebräuchlichen Baustoffen im Sanitärbereich (z.B. Alu eloxiert, glasierte Fliesen, Glas, Kacheln, viele Kunststoffe, Porzellan,...). SANITÄR FUGENDICHT 450 zeichnet sich durch seine spezielle Viskosität im Hinblick auf gute Verarbeitbarkeit und optimale Glättfähigkeit besonders aus. Im Ramsauer Sanitär-Silicon sind fungizide und bakterizide Wirkstoffe enthalten, die einem Befall durch Mikroorganismen (Schimmelpilze, Bakterien) entgegenwirken. Zur Unterstützung der schimmelabweisenden Eigenschaften wird empfohlen, die Fugenoberflächen und die angrenzenden Flächen mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sauber zu halten. SANITÄR FUGENDICHT 450 ist gegen die handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig.

Anwendung

SANITÄR FUGENDICHT 450 wird speziell in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit verwendet: Anschlußfugen an Badewannen, Waschbecken, Brausetassen
Dehnungs- und Anschlußfugen in keramischen Wand- und Bodenbelägen
Abdichtung von Toilettentopfabflüssen und anderen sanitären Installationen

Verarbeitung

Vorbehandlung der Haftflächen: Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Falls erforderlich die Haftflächen sorgfältig primern. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund ungeeignet (Verfärbung bzw. Erweichung des Systems).
Fugenausbildung: Bei bewegungsausgleichenden Fugen müssen die Dimensionen auf die max. Bewegungsaufnahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 3x5 mm ist einzuhalten. Bei Fugen mit geringer Gesamtverformung (5 %) kann auch eine Dreiecksfuge angelegt werden.
Einbringen des Dichtstoffes: SANITÄR FUGENDICHT 450 ist innerhalb der Verarbeitungstemperatur gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen. Bei einer Vorbehandlung des Untergrundes mit Primer ist dessen Abluftzeit zu beachten. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen/Fugenflanken sicherzustellen (Abglätten mit Ramsauer Glättmittel).

Anwendungseinschränkungen:

SANITÄR FUGENDICHT 450 ist nicht geeignet für Unterwasserfugen in Schwimmbädern, Aquarien und in direktem Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht geeignet zur Verfugung bzw. Verklebung von Naturstein (Randzonenverschmutzung). Bei der Verwendung mit Metallen, insbesondere Messing, Kupfer, Blei, Zink, etc. kann es durch die während der Vernetzung freiwerdende Essigsäure zu Korrosionserscheinungen kommen.

Lieferform

Düsen-Kartuschen zu 310 ml, auf Anfrage Folienbeutel zu 400 ml und 600 ml

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Verschlucken, der längere oder wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Da während der Vernetzung von SANITÄR FUGENDICHT 450 geringe Mengen von Essigsäure freigesetzt werden, darf nur in ausreichend belüfteten Räumen gearbeitet werden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Farben

Bitte fordern Sie die aktuelle Farbkarte an (**58 Farbtöne lagernd**).

Lagerfähigkeit

2 Jahre, kühl und trocken

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außer unserer Kontrollmöglichkeit. Sie befreien den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, in besonders gelagerten Fällen vor der Verwendung unserer Produkte eigene Versuche anzustellen, ob sie die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. Im allgemeinen gelten unsere Verkaufsbedingungen.
Ausgabe 03.02.2003. Frühere Ausgaben verlieren damit ihre Gültigkeit.



RAMSAUER
TECHNIK-SILICON

