

LUNATACK[®] PHC 7521

Heißschmelzklebstoff

ANWENDUNG

LUNATACK[®] PHC 7521 wurde entwickelt für die Verklebung von Trays und den Verschluß von Kartons und unbeschichteten Faltschachteln. Es wird in der Verpackungsindustrie auf allen gängigen Tray- und Verschluß-Automaten eingesetzt.

LUNATACK[®] PHC 7521 ist speziell für die Verklebung von Joghurtsteigen auf schnellsten Steigenaufrichtern einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- gute Schmelzstabilität
- sehr universell
- kostengünstig

HINWEISE

Die Haftung auf den verwendeten Materialien ist durch Eigenversuche zu prüfen.

PRODUKTDATEN

Farbe	hellamber	
Film	hart, elastisch, trocken	
Viskosität	<u>Brookfield; Sp 27;</u>	<u>ASTM D 3236-88</u>
	ca. 1.400 mPa*s	(150°C)
	ca. 700 mPa*s	(175°C)
Erweichungs- punkt	ca. 114 °C	R&K - ASTM E28-99
Dichte	ca. 0,99 g/cm ³	(23 °C)
Penetration	ca. 10 1/10 mm	(40 °C) / DIN 51579
	ca. 23 1/10 mm	(50 °C) / DIN 51579
Offene Zeit	kurz	
Abbindezeit	sehr kurz	
Zulassungen	auf Anfrage	

LIEFERFORM

Pastillen

LAGERUNG

In verschlossenen Originalgebinden vor Licht, Staub, Feuchtigkeit und Hitze geschützt bis zu 12 Monate lagerfähig.

AUFTRAG

Düse; Rad-, Scheibenauftrag; Tauchfingersystem

GEFAHREN- HINWEISE

siehe Sicherheitsdatenblatt oder Etikett

VERARBEITUNGS- HINWEISE

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 150°C und 180°C liegen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

BITTE BEACHTEN

Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen unseres Labors und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise, wie auch allgemein unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch unverbindlicher Art ist, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, keine Haftung übernehmen können.

Analysedaten und sonstige Angaben über die Beschaffenheit und Eignung unserer Produkte sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich und schriftlich garantiert werden, und stellen insbesondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.

Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für spezielle Anwendungen zu prüfen.

H.B. FULLER - EUROPA

H.B. Fuller Austria GesmbH

Phone: (43) (0) 7242 409 0

Fax: (43) (0) 7242 47296

H.B. Fuller Benelux B. V.

Phone: (31) (0) 318 566 000

Fax: (31) (0) 318 566 025

H.B. Fuller Italien S.r.l.

Phone: (39) (0) 321 888 - 800

Fax: (39) (0) 321 888 - 802

H.B. Fuller Europe GmbH

Phone: (41) (0) 1 315 77 00

Fax: (41) (0) 1 312 66 31

H.B. Fuller España S.A.

Phone: (34) (0) 96 514 - 5215

Fax: (34) (0) 96 521 - 6060

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Lbg

Phone: (49) (0) 4131 705 - 0

Fax: (49) (0) 4131 705 - 227

H.B. Fuller Deutschland Sp. z o.o.

Phone: (48) (0) 22 82 22 719

Fax: (48) (0) 22 668 54 65

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Ni

Phone: (49) (0) 5021 88 - 0

Fax: (49) (0) 5021 88 - 224

H.B. Fuller France SAS

Phone: 0800-917537

Fax: 00800- 8882 8882

H.B. Fuller U.K. LTD

Phone: (44) (0) 161 666 0 666

Fax: (44) (0) 161 666 0 667

H.B. Fuller Sverige AB

Phone: (46) (0) 31 49 66 40

Fax: (46) (0) 31 49 13 26