


Anwendungsbeispiele



Construction Primer ist eine schnelltrocknende, vor Oxydation schützende 1-K-Grundierung mit hohem Haftvermögen, speziell entwickelt, um Stahlkonstruktionen, sowie Metall- und Regalteile vor Beschädigungen bei Montage-, Schweiß- oder Schleifarbeiten auf unkomplizierte Weise nachhaltig professionell zu schützen.

- ✓ Ausgezeichnete Rostschutz-Grundierung!
- ✓ Sehr hohe Haftkraft, enorm kratz- und schlagfest!
- ✓ Sehr schnelle Trocknung u. Überlackierbarkeit! (5 Minuten / 20 Minuten)
- ✓ Einzigartiges Flachstrahl-Sprühbild!
- ✓ Schweißbar - Schleifbar!
- ✓ Austritts-Farbmenge 140 g/min! (Standard 70-80 g/min)

Rostschutzgrundierung **Construction Primer**




500 ml Aerosol
 Rubinrot (Alt 5) (0795) 1301 (02.0400.9999)
 Hellmausgrau (Alt 7) (0067) 1301-1 (02.0400.0067)
 Weiß (0100) 1301-2 (02.0400.0100)



Rubinrot
(Alt 5) (0795)



Hellmausgrau
(Alt 7) (0067)



Weiß
(0100)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff oder Holz, sowie auch auf alten Lackschichten
- Nach ausreichender Aushärtung enorm kratz- und schlagfest, sowie ausgezeichneter Schutz gegen Rost
- Einzigartiges Flachstrahl-Sprühbild mit verstellbarer Düse, ermöglicht dadurch sowohl vertikales, als auch horizontales Aufsprühen
- Ausgezeichnete Verlaufeigenschaften
- Sehr hohe Austrittsfarbmenge - 140 g/min (Standard 70-80g/min)
- Schnelle Trocknung (staubtrocken nach 5 Minuten bei 20°C)
- Nach 20 Minuten bei 20°C mit allen modernen Lacksystemen überlackierbar (auch mit Wasserlacken, im Zweifelsfall die Überlackierbarkeit vorher testen!)
- Durchtrocknung nach 60 Minuten, danach problemlos mit Kitt und Dichtmassen überarbeitbar
- Hoher Festkörpergehalt, ohne Schwermetalle, wie Blei usw...
- Schweißbar mit allen gängigen Schweißsystemen
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +110°C
- Gute UV- und Lösungsmittelbeständigkeit

Anwendungen Kfz-Branche

- Zum Grundieren vor und nach Schweißarbeiten von Metalloberflächen bei Karosseriearbeiten, wie z.B. Dachhaut, Seitenwand, Türschweller, Heckbleche, Kotflügel, usw...
- Ideal bei Punktschweißarbeiten, wie z.B. beim Einsetzen von Seitenwänden, usw...
- Zum Grundieren und Ausbessern von Rahmen- und Chassisteilen bei PKW's, LKW's, Bussen, Land- und Baumaschinen, usw....

Anwendungen Industrie

- Zum Grundieren vor und nach Schweißarbeiten von Metallen, Schmiedeeisen, Aluminium, wie z.B. bei Gittern, Gerüsten, Beschlägen, Stahlkonstruktionen, Schaltkästen, Regalteilen, usw...
- Zum Beschichten von Kunststoffen, Holz, Schränken, Türen, Möbelteilen, Bilderrahmen, usw...
- Zum Grundieren und Ausbessern von angeschliffenen alten Lackschichten bzw. für durchgeschliffenen Stellen zum Nacharbeiten

Verarbeitungs-Hinweise

- Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein - Untergrund eventuell anschleifen
- Vorreinigung mit Innotec Multisol (ArtNr. 124) oder Seal and Bond Remover (ArtNr. 1270)
- Kunststoff-Untergründe mit Repaplast Cleaner AS (ArtNr. 1565) reinigen und mit Repaplast Primer NF (ArtNr. 1595) vorbehandeln
- Für ein optimales Sprühbild Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten gut schütteln
- Mit einem Sprühabstand von ca. 25 cm in mehreren dünnen Schichten über Kreuz aufsprühen
- Beim Auftragen von mehreren Schichten zwischenzeitlich 5 Minuten ablüften lassen
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen

Tipp: Wenn der Farbton von Construction Primer belassen werden soll, kann dieser mit einem Klarlack (Innotec Clear Coat - ArtNr. 1309) überlackiert werden!

- Fortsetzung auf der nächsten Seite -

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Basis	Nitro
Dichte	820 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in Aerosol)
Lösungsmittel	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt	< 0 °C
Temp.-Beständigkeit	-20 °C bis +110 °C
UV-Beständigkeit	Gut - Leichte Verfärbung kann auftreten.
Wasserbeständigkeit	Gut
Lösungsmittelbeständigkeit	Gut
Verarb.-Bedingungen	+15 °C bis +30 °C
Staubtrocken	Ca. 5 Minuten (20 °C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)

Durchhärtung	60 Minuten (20 °C / 30µ Schichtdicke)
Empf. Schichtdicke	30µ
Schleifbarkeit	Nach Ca. 15 Minuten (20 °C)
Überlackierbarkeit	Nach Ca. 20 Minuten (20 °C). Mit nahezu allen modernen Lackiersystemen. Angesichts der vielen verschiedenen Farb- und Lacksorten, die es heute gibt, empfiehlt es sich, die betreffende Farb- oder Lacksorte erst zu testen.
Material-Reinigung	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!