


Anwendungsbeispiele



Metal Finish (dunkleres Silber)

Metallgrauer Lack



Metal Finish ist ein einzigartiger metallgrauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität, der eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metallfarben ermöglicht und auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metall-Untergründen eine schöne, gleichmäßige und schlagfeste Deckschicht ergibt.

- ✓ Werksoriginale Qualität!
- ✓ Sehr schlagfeste Beschichtung!
- ✓ Ausgezeichneter Schutz vor Ausseneinwirkung!
- ✓ Gleichmässige Deckschicht!
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
-30°C bis +120°C (kurzfristig bis +200°C)!



500 ml Aerosol

ArtNr. 1310 (02.3106.1080)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile

- Einzigartiger, metallgrauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität
- Bildet schnell und wirksam eine schöne gleichmäßige Deckschicht auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metalloberflächen
- Nach dem Trocknen entsteht durch eine chemische Reaktion eine sehr schlagfeste Beschichtung
- Ermöglicht eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metall-Farben
- Einzigartige Zusammensetzung - besonders geeignet zum Auftragen mehrerer Schichten übereinander
- Spezielle Dosentechnik ergibt ein ausgesprochen professionelles Sprühbild
- Ausgezeichneter Schutz vor Witterungseinflüssen
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C (kurzfristig bis +200°C)

Anwendungen Kfz-Branche

- Zum Lackieren verschiedener silbergrauer Lackteile im Kfz-bereich, wie Alufelgen, Fahrgestellteile, Zierkappen, Motorradteilen, Anhängeraufbauten, Trittbretter, Leisten, Platten, usw...
- Zum Lackieren diverser Stützen und Klemmen, die häufig nach Maß hergestellt sind und im werksoriginalen Farbton lackiert werden müssen

Anwendungen Industrie

- Zum (Neu-) Lackieren und Ausbessern verschiedener (metall- / silber-) grauer Lackteile im Industriebereich, wie Geländer, Halterungen, Rolll Tore, Garagentore, Rahmenteile, Laternenmasten, Lampengehäuse, Formrohre, Fenster- und Türauftritte, Regalteile, Scharniere, Beschläge, Fahrradständer, Leisten, Platten, usw...

Verarbeitungs-Hinweise

- Für sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen
- Untergrund schleifen (vorzugsweise mit Schleifvlies)
- Metalluntergründe mit Innotec Multisol (Art.Nr. 124) oder Seal and Bond Remover (Art.Nr. 1270) reinigen
- Unbehandeltes Metall mit Grundierschicht versehen (Innotec Speed Primer - Art.Nr.1302-2 oder Construction Primer - Art.Nr. 1301)
- Kunststoff-Untergründe mit Innotec Repaplast Cleaner (Art. Nr. 1565) reinigen und mit Repaplast Primer (Art.Nr. 1595) vorbehandeln
- Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln
- Sprühabstand zwischen 25 und 30 cm
- In einer oder zwei gleichmäßig deckenden Schicht(en) anbringen
- Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischendurch 10 Minuten ablüften lassen
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Basis	Alkydharz und besondere Pigmente
Dichte	684 kg/m³
Konsistenz	Flüssig (sprühfertig in Aerosol)
Lösungsmittel	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt	< 0 °C
Temp.-Beständigkeit	-30 °C bis +120 °C (kurzfristig 200 °C)
Wasserbeständigk.	Gut
Lösungsm.-Beständigkeit	Gut, bei kurzfristigem Kontakt

Verarb.-Bedingungen	+15 °C bis +30 °C.025 kg/m³
Untergrund	Nahezu alle modernen Kunststoffe und Metalle
Staubtrocken	Nach ca. 30 Minuten (bei 20 °C und 65 % r.Lf)
Durchhärtung	Nach ca. 7 Tagen
Material Reinigung	Mit Innotec Multisol
Hände Reinigung	Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	A

Obige Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall zum Zeitpunkt der Drucklegung und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bezüglich Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen, können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Produktanwender werden in jedem Fall angehalten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der

Produktinformation verfügen! Innotec Österreich garantiert für seine Produkte die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum jeweiligen Verfalldatum. Die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie für deren Lagerung und Entsorgung sind dem aktuellen stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, bzw. sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett zu beachten! Die jeweils aktuellsten Sicherheitsdatenblätter sind unter www.innotec.at zu entnehmen oder bei Innotec Österreich anzufordern!