



ISA-VERDÜNNER 220

Basis: Lösemittel - Gemisch

Anwendung: a. Verdünner für PUR - Klebstoffe
b. Reiniger für mit PUR-Klebstoffen verschmutzte Geräte
c. Abwaschmittel für PU -Sohlen

Spez Hinweise:

Produktdaten

Festkörper (nach DIN 53189) ca.: %
Dichte (nach EN 542) ca.: **0,8** kg/l
PH - Wert (nach DIN 53785) ca.:
Farbe: **farblos,transparent**
Viscosität bei der Herstellung ca.: (Brookfield) mPa.s / (DIN - Becher) sec. mm Düse
Lagerung bis max.: **360** Tage
Kälteverhalten: **nicht frostempfindlich**

Gefahren -, Sicherheits - Entsorgungshinweise : bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten

Verarbeitungsdaten

Härter:
Mischungsverhältnis: Gew. %
Topfzeit ca.:
Erweichungspunkt (nach EN 1238) ca.: °C
Verarbeitungstemp. ca.: **Raumtemperatur, nicht unter + 16 °C**
Trocken / Kontaktklebezeit ca.:
Auftragsart /- gerät:
Auftragsmenge ca.: g/m²
Verdünnung:
Gerätereinigung:

ISA-VERDÜNNER 220

Verarbeitung

Bemerkungen

Datum: 05.03.03

Footwear: KHS / R.u.D.

Bitte beachten:

Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen unseres Labors und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise, wie auch allgemein unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch unverbindlicher Art ist, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, keine Haftung übernehmen können.

Analysendaten und sonstige Angaben über die Beschaffenheit und Eignung unserer Produkte sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht ausdrücklich und schriftlich garantiert werden, und stellen insbesondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für Ihre spezielle Anwendung zu prüfen.

Im einzelnen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Important notice:

The information given we believe is correct to the best of our knowledge and tests. The recommendations and suggestions made herein as generally in any written or verbal advice or testing, are made without guarantee or representation as to results. In every case we urge and recommend that purchasers before using any products make their own tests to determine, to their own satisfaction, its suitability for their particular purpose under their own operating conditions.

The suitability of a product for an intended use shall be solely up to the user. The user accepts the product „as is“ and without warranties, express or implied. Warranties are given only as per our conditions of sale and delivery.

Nothing contained herein is to be understood as permission or recommendation to practise a patented invention without a licence, and you should determine whether relevant patents exist.

H.B.FULLER GmbH
