



Scotch^ä Klebeband 233

Abdeckklebeband

Produktinformation

3/97

Produktbeschreibung / Märkte

ScotchTM Klebeband 233 ist ein beiges, feingekreptes, hochwertiges Papierklebeband, das für alle Maskierarbeiten im Autoreparaturbereich verwendet wird.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
*Latex imprägnierter, feingekrepter kräftiger Papierträger	* Sehr gute Lösemittel- und Wasserbeständigkeit	* Verhindert Unterwanderung des Klebandes
		* Kein Nachmaskieren nach Naßschleifen nötig
		* Geeignet für Wasserlacke
	* Gute Anpassungsfähigkeit	* Leichtes Maskieren in Kurven
	* Beständiges Verformungsverhalten	* Kein Einreißen in engen Kurven oder auf schwierigen Oberflächen
	* Sehr gute Einreißbeständigkeit	* Problemloses Abziehen in einem Stück
	* Leichtes Abreißen von Hand	* Leichte Handhabung
* Kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Sehr gute Soforthaftung	* Klebt sofort
	* Sehr gute Dauerhaltekraft	* Kein Ablösen, auch nicht nach mehreren Ofendurchgängen
	* Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag	* Rückstandsloses Entfernen
	* Kontrolliertes Abrollen	* Leichte Handhabung

Anwendungen / Merkmale

Die sehr gute Temperaturbeständigkeit von 110 °C über eine Stunde erlaubt mit ScotchTM Klebeband 233 Anwendungen, die höhere Trocknungstemperaturen wie z.B. IR-Strahlung oder Heizlampen erfordern, sowie Anwendungen bei längeren oder sich wiederholenden Trockenzyklen. Die spezielle Konstruktion von ScotchTM Klebeband 233 gestattet den Einsatz bei allen Lackierarbeiten, die in der Karosierereparatur auftreten.

Scotch^ä Klebeband 233

Produktmerkmale

Dicke	:	0.150 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	9 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	100 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	8 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	110 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des ScotchTM Klebebandes 233 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 110 °C über eine Stunde erreicht.

Standardabmessungen

Breite (mm)	:	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100
Länge (m)	:	50

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

Haftungsausschluß

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Industrial Tape & Specialities Division

3M Österreich GmbH
Industrieklebebander & -klebstoffe
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon 01/866 86-495
Telefax 01/866 86-10495
Email: kleben-at@mmm.com
<http://www.3M.com/at>