

831 SCHAUM LÖSER



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

TECHNISCHE DATEN

Doseninhalt: 150ml
Einwirkzeit: ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30° C
Lagerfähigkeit: 12 Monate, kühl und trocken
Lieferform: 150ml-Dose, 12 Stk. / Karton

EIGENSCHAFTEN

Löst ausgehärteten PU-Schaum, wirkt bei 1K- und 2K-Schaum, einfache Anwendung, Kennzeichnungs- und Giftklassefrei

Der 831 SCHAUM LÖSER ist ein neues Reinigungsmittel zur völligen Entfernung ausgehärteten PU-Schaumes. Da PU-Schaum sich unter dem Einfluss der UV-Strahlung des Sonnenlichts verfärbt, wird dieser PU-Schaumrest, je nach Intensität des Lichts, erst nach einigen Tagen oder Wochen sichtbar. Sichtflächen, die dadurch beeinträchtigt sind, können durch 831 SCHAUM LÖSER einfach gereinigt werden. Damit ist eine Reparatur der Oberfläche oder gar das Auswechseln eines kompletten Bauteils in vielen Fällen nicht mehr erforderlich. 831 SCHAUM LÖSER hat eine perlweiße Farbe und haftet durch seine pastöse Konsistenz sehr gut auf allen horizontalen und vertikalen Flächen. Die optimale Einwirkzeit



von ca. 1 Stunde kann damit auch an senkrechten Flächen, z.B. an Türzargen leicht erreicht werden, ohne dass das Material abläuft. 831 SCHAUM LÖSER löst ausgehärtete PUR- Schaumrückstände nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit an. Der Behälter mit 150ml Inhalt ist durch einen Aufreißfaden versiegelt und ist nach jedem Gebrauch wieder verschließbar.

ANWENDUNG

831 SCHAUM LÖSER eignet sich zur Entfernung ausgehärteter PU-Schaumrückstände, besonders auf sichtbaren Flächen, z.B. Fensterrahmen, Fensterbänken oder Türzargen. Auf PVC-Untergründen und auf Glas werden die besten Arbeitsergebnisse erzielt. Das Produkt ist auf allen porösen, sowie lackierten oder beschichteten Oberflächen,

Teppichböden, Natursteinen, etc. nur bedingt anwendbar, da die Reinigungswirkung sich auch auf diese Oberflächen erstrecken kann bzw. diese eintrüben kann, vor allem wenn diese PUR -Bestandteile enthalten. Deshalb ist zur Prüfung der Verträglichkeit vor der Anwendung immer ein Versuch an unauffälliger Stelle vorzunehmen.

ARBEITSVORBEREITUNG

Die zu entfernenden PU-Schaumrückstände müssen in jedem Fall vollkommen ausgehärtet sein und dürfen nicht mit PU-Reiniger bzw. Aceton vorbehandelt sein. Falls erforderlich, sind benachbarte Flächen, z.B. Bodenflächen, abzudecken. Nach mehrwöchiger Lagerung kann sich an der Oberfläche

der Paste etwas Flüssigkeit absetzen. Deshalb wird 831 SCHAUM LÖSER nach dem Öffnen mit einem geeigneten Werkzeug umgerührt, bis das Produkt eine homogene Konsistenz aufweist. 831 SCHAUM LÖSER darf nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit verdünnt werden.

VERARBEITUNG

Zur Entnahme und zum Auftragen von 831 SCHAUM LÖSER, sowie zum Abtragen der angelösten Schaumreste eignet sich eine Holzspachtel oder ein ähnliches, weiches Werkzeug, so dass auf empfindlichen Oberflächen keine Beschädigungen entstehen können. Hiermit wird eine kleine Menge 831 SCHAUM LÖSER entnommen und ca. 1 – 2mm dick auf den PU-Schaumrest aufgetragen. Nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit wird Schaum-Löser 831 mit dem weichen Werkzeug

abgetragen und mit einem feuchten Tuch gründlich abgewischt. Bei leichteren PUR- Schaumrückständen reicht diese Einwirkzeit zur vollständigen Entfernung aus. Sollte sich nach dem Abwischen noch ein PU-Rest an der Oberfläche befinden, so kann 831 SCHAUM LÖSER erneut für ca. 1 Stunde aufgetragen werden. Die empfohlene Einwirkzeit soll dabei jeweils nicht überschritten werden.

GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es

sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.



QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: office@ramsauer.at - Internet: www.ramsauer.at