



Haftreiniger 505/3 NUV

Klebstoffsorte Lösemittelbasierter 1K Primer auf Silanbasis.

Produktvorteile - Einkomponentig
- geeignet für eine Vielzahl von Substraten

Typische Anwendungsbereiche Dieses Produkt ist geeignet für die Vorbehandlung von Glasoberflächen, bedruckten Glasoberflächen und verschiedene andere Substrate, z.B. SMC, Emaille vor der Verklebung mit lösungsmittelfreien und lösemittelbasierte PU-Produkten.

Geeignete Substrate Glas, Metall und weitere mögliche Substrate.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Farbe	farblos
Feststoffgehalt	ca. 2%
Dichte	0.88 +/- 0.02 g/cm ³
Viskosität	Niedrigviskos
Lagerfähigkeit	12 Monate



Anwendungshinweise

Auftragsgeräte: Papiertücher, Filz und Sprühen
Verarbeitungstemperatur: zwischen +15 – +30°C
Härter: Ohne Härter verwenden
Trockenzeit:
– Minimum 3 Minuten
– Maximum 7 Minuten
Verbrauch: zwischen 20 und 50 g/m²
Verdünnung: keine Verdünnung möglich

Das Produkt kann mit Hilfe von Papiertüchern, Fellen oder durch Sprühauftrag aufgetragen werden. Bei der Verwendung von Papiertüchern empfehlen wir, für jedes Teil ein frisches Papiertuch zu benutzen. Dabei sollte das Tuch ausreichend mit Primer befeuchtet werden, und dieser in einem dünnen, homogenen Film auf das zu Verklebende Substrat aufgetragen werden.

Bei der Verwendung eines Filzes kann dieses mit Hilfe eines Drucktopf oder einer PE Flasche getränkt werden. Auch ist es möglich, den Primer zu Sprühen.

Bei der Förderung mittels Drucktopf ist zu beachten, dass nur getrocknete Druckluft oder Stickstoff verwendet wird.

Nach dem Auftragen muss der Primer mindestens 3 Minuten trocknen, bevor weitergeklebt werden kann. Die Trocknungszeit darf jedoch 7 Minuten nicht überschreiten, da nach dieser Zeit die Wirkung des Primers wieder nachlässt.

Reinigungshinweise

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.

Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an unseren Vertriebsaußendienst.

Lagerbedingungen

In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und trocken zwischen +15°C und +25°C lagern.

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.



H.B. Fuller

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragsinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
emea/contact-us