



## Isatrans<sup>®</sup>perfekt X

<b>Klebstoffsorte</b>	Polychloropren – Lösemittelklebstoff, zweikomponentig.
<b>Produktvorteile</b>	Polychloropren-Zweikomponentige Klebstoffe sind für Leder mit einem Fettgehalt bis zu ca. 15% geeignet.
<b>Typische Anwendungsbereiche</b>	Schaft / Sohlenverklebung für weiche Gummisohlen - Materialien wie Transparent-, Krepp-, TR - Sohlen usw.
<b>Geeignete Substrate</b>	Weiche Gummisohlen Materialien wie Transparent-, Krepp-, TR-Sohlen usw.

### Typische Eigenschaften

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Basis	Polychloropren
Farbe	Gelblich - braun
Feststoffgehalt	ca. 22%
Dichte bei 20°C	ca. 0.86 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 20°C	Brookfield ca. 2500 mPa.s
Lagerfähigkeit	12 Monate



### Anwendungshinweise

- Anwendung: Pinsel.
- Verarbeitungstemperature:
  - Raumtemperatur, nicht unter +16°C
- Härter: FE/FLS, 3FE
- Mischungsverhältnis: 5 bis 10 %
- Topfzeit: > 3 Stunden
- Kontaktklebezeit: 20 bis 90 Minuten
- Trocknung/Wartezeit:
  - 5 – 10 Minuten bei Kaltverklebung
  - 30 Minuten bei Warmverklebung
- Verdünnung / Reinigung: Isa-Verdünner 111

Materialien wie üblich vorbehandeln (z.B. Leder und Gummi aufrauen). **Perfekt X + Härter** beidseitig auftragen und innerhalb der Verarbeitungsspanne die Materialien Zusammenlegen und Pressen.

Bei Überschreitung der Verarbeitungsspanne, bis zu einigen Stunden, kann durch Wärmeaktivierung des Klebstoffs (Filmoberflächentemperatur ca. 60°C) verklebt werden.

### Reinigungshinweise

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.

### Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro.

### Lagerbedingungen

In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Sauber und trocken zwischen 10°C und 35°C lagern.

### Hinweise zur

### Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

## Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

**WICHTIG:** Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

**MITTEILUNG AN DEN BENUTZER:** Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. H.B. Fuller haftet nicht für Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragsinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten.

Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.



**H.B. Fuller**

**H.B. Fuller Company**

info-europe@hbfuller.com  
www.hbfuller.com/  
eimea/contact-us