



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik

MARSTON Universaldichtung



Farbe	rot
Dichte (25°C)	1,10 g/cm ³
Grundstoff	60.0 - 70.0 % Polyurethan
Lösemittel	30.0 - 40.0% (Gemisch Aceton/ Ethylacetat)
Temperaturbeständigkeit von	-55°bis +270°C (kurzzeitig bis 300°C)
Max. Spaltfüllvermögen:	ca. 0,20 mm
Anlieferungszustand:	pastös
Korrosionsverhalten:	verhindert atmosphärische Korrosion
Lagerfähigkeit:	unbegrenzt bei Raumtemperatur

Enthält keine Isocyanate!

Beständigkeit:

Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Basis Polyurethan. Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit, eignet sich **MARSTON-Universaldichtung** besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen.

MARSTON-Universaldichtung ist u. a. beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.

Materialkombinationen:

1. Metall-Metall
2. Metall-Kunststoff
3. Kunststoff-Kunststoff

Eigenschaften:

- Dauerplastisch
- Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche
- Schnell einsatzbereit
- Beständig gegen viele Medien
- Leichte Demontage
- Keine Korrosion

Technisches Datenblatt

Bergheimer Str. 15 ■ D-53909 Zülpich ■ Tel. 02252/94150 ■ info@marston-domsel.de
■ www.marston-domsel.de

Stand 08/2011 Seite 1 von 2

Unsere Datenblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik

Anwendungsbeispiele:

Abdichtung von Motoren und Gehäusen im Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke, Pumpenbau, Bergbau u.v.a. Diverse Freigaben liegen vor. **MARSTON-Universaldichtung** ist frei von Silikon.

Verarbeitungshinweis:

Die Dichtflächen mit MARSTON CLEANER reinigen. MARSTON-Universaldichtung einseitig auftragen, bei starken Rautiefen beidseitig und ca. 10 Minuten ablüften lassen. Danach Teile montieren. Nach 10 Minuten nochmals die Schraubverbindung nachziehen. Keine längere Wartezeit erforderlich!

Verpackungseinheiten:

20 x Tuben à	20 ml	Art.Nr. MMD.T20
10 x Tuben à	80 ml	Art.Nr. MMD.T80
12 x Dosen à	125 ml	Art.Nr. MMD.D125
12 x Dura-Press à	200 ml	Art.Nr. MMD.K200
20 x Kartuschen à	300 ml	Art.Nr. MMD.K300
10 x Dosen à	800 ml	Art.Nr. MMD.D800
Hobbock à	10 kg	Art.Nr. MMD.D10K
Hobbock à	20 kg	Art.Nr. MMD.D20K

Technisches Datenblatt